



## MONS® SATIN PAINT

100% акриловая  
полуматовая краска, 12% блеска



# MONS® SATIN PAINT

100% акриловая полуматовая краска, 12% блеска



Высокопрочная интерьерная краска с легким сатиновым блеском. Создана специально для помещений, для которых важна прочность покрытия и возможность регулярной влажной уборки. Простая в нанесении и уходе. Быстро сохнет, не имеет неприятных запахов. Обладает отличной укрывистостью.

## ОСОБЕННОСТИ:

**Образует высокопрочное полуматовое покрытие**

**Высокая стойкость к мокрому истиранию – 1 класс**

**При длительной эксплуатации не желтеет и не теряет своих свойств**

**Водостойкость и паропроницаемость**

**Легкое нанесение, возможность подкрашивания**

**Высокая эластичность и отличная адгезия**

**Быстро сохнет**

**Не имеет неприятного запаха**

**Низкое содержание ЛОС**

**Не содержит отдушек и алкидных смол**

**Безопасна для человека и окружающей среды**

## Назначение:

для ВНУТРЕННИХ РАБОТ

## ИНФОРМАЦИЯ О КРАСКЕ:

### Рекомендации по использованию:

- Рекомендуется для новой и ранее окрашенной поверхности из гипсокартона, кирпича, изделий из гипса, прогрунтованный МДФ; прогрунтованные деревянные поверхности; обои под покраску; прогрунтованный металл и пр.

- Рекомендуется для внутренних работ: для стен, потолков, отделки, дверей и шкафов.

- 100% гибридно-акриловый латекс. Создает очень прочное покрытие с сатиновым блеском.

Краска используется в коммерческих и жилых интерьерах, где необходимо получить шелковисто-матовое покрытие с отличными характеристиками. Краска отличается устойчивостью к истиранию и высокой укрывистостью.

- Отлично подходит для проходных коридоров, кухонь, ванных комнат. А так же молдингов, плинтусов и других элементов, подвергающихся частой влажной уборке.

**Базовый оттенок:** Белый | **Базы для колеровки:** P, D, TR | **Тара:** 1 л, 2,5 л, 4,5 л

Покрытие предназначено только для колорантов на водной основе. Имеет собственную палитру уникальных оттенков Монс «Времена года». Для правильного выбора цвета выпускаются пробники объемом 100 мл.

### Другие цвета:

Возможна колеровка в различные цветовые палитры. Для уточнения информации свяжитесь с представителем компании.

### Технические данные

База	P (пастельная база)
Тип	100% гибридно-акриловый латекс
Тип пигмента	TiO <sub>2</sub>
Объем твердых частиц	53,5 %
Расход указан в 2 слоя (может меняться в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания)	7,5– 8,5 м <sup>2</sup> /литр
Время высыхания (при +25°C, 50% относит. влажн.):	
до прикосновения	2 часа
до повторного нанесения	4 часа
Вязкость	100 ± 3 по Кребсу 3550 сП
Точка возгорания	Нет
Степень блеска	полуматовая, блеск 12%
Температура окрашиваемой поверхности	мин. +10°C/ макс. +30°C
Разведение: продукт готов к применению. Не разводить.	
Очиститель	Чистая вода
Плотность	1,3 кг
Хранить при температуре	- мин. +5°C - макс. +35°C
Летучие органические вещества:	не более 25 г/литр

## ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИНЕЙКОЙ КРАСОК MONS®

### Общие рекомендации по эксплуатации поверхности:

**1.** Если часть поверхностей выкрашена, а ремонтные и пр. работы продолжаются, для предохранения от негативного внешнего воздействия (пыль, брызги, удары и пр. загрязнения) рекомендуется укрывать поверхность защитной пленкой.

**2.** Чистка поверхностей, окрашенных матовой краской **Mons Celling**: сухая чистка мягкой тканью для удаления осевшей пыли, легких загрязнений.

Возможна деликатная чистка влажной тканью. Движение рукой деликатное, без усилий по надавливанию в направлении против «примятости».

**3.** Чистка поверхностей, окрашенных влагостойкими красками **Mons Interior, Mons Eggshell, Mons Satin**: первичную уборку необходимо

начать с сухой чистки мягкой тканью для удаления осевшей пыли.

Далее для влажной уборки рекомендуется использовать мягкие моющие средства, например, мыльный раствор.

Нанесите чистящий раствор на мягкую ткань и удалите загрязнение (не растирая по всей поверхности). При необходимости процедуру повторить. Для удаления мыльного пятна поверхность рекомендуется аккуратно промыть водой.

Запрещено для водных красок использовать высокощелочные средства, а также средства, содержащие абразив.

Поверхности, окрашенные красками, подлежат мытью не ранее, чем через 21 день после нанесения последнего слоя. Матовые краски моют по всей поверхности стены, от угла до угла.

### Общие рекомендации по окрашиванию поверхности:

Рекомендовано нанесение минимум двух слоев краски. Второй слой наносится не ранее, чем через 2 часа после первого слоя. Полное высыхание поверхности – 4 часа. Окончательная полимеризация пленки наступает через 21 день, после чего поверхность можно мыть. Для ярких, насыщенных цветов может понадобиться нанесение 3-4-х слоев краски.

#### Рекомендуемый инструмент:

кисть, валик, распылитель.

#### Требования к распылителю для водных красок:

- (Воздушное) Разбавить на 8-10% чистой водой
- (Безвоздушное) Используйте сопло с диаметром 15 – 21 thou, 1 thou = 0.0253 mm

#### Очистка инструментов:

Вымойте все малярные инструменты в теплой воде сразу после использования.

### Экологическая информация:

#### БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Специально подобранное экологически чистое связующее определяет практические свойства покрытия: износостойкость и возможность влажной уборки. Имеет 1 класс истирания в соответствии с DIN EN13300. Краска быстро сохнет не имеет запаха, Низкое содержание ЛОС. Не содержит отдушек и алкидных смол.

Краска прошла соответствующие испытания, имеет сертификат о государственной регистрации продукции KG.11.01.09.008.E.001942.06.20 для внешних и внутренних работ, в том числе детских и медицинских учреждений. Изготовлена в соответствии с ТУ 2316-002-18966200-2014.

### Подготовка поверхности перед окрашиванием:

- Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, плесени и прочих загрязнений.
- Не рекомендуется в качестве грунтового слоя использовать грунт иных производителей.
- Окрашенную поверхность иными красками, необходимо предварительно слегка зашкурить, обеспылить и прогрунтовать грунтом глубокого проникновения **Basis Primer** либо **Solo Primer**.
- Новые деревянные и металлические поверхности обработать специализированным грунтом. Обязательно консультируйтесь со специалистами компании.

### Ограничения:

Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +10° С.

### Подготовка краски перед нанесением

1. Тщательно перемешайте краску перед тем, как залить ее в поддон для валика. При необходимости профильтровать.
2. Обязательно использовать грунт глубокого проникновения **Basis Primer**. Грунт наносится без разбавления.
3. **Разбавление:** Краска готова к нанесению. Не требует разбавления. При необходимости краску **Mons Satin** можно разбавлять водой максимум на 5-10%.

### Расход:

Расход краски 7,5–8,5 м<sup>2</sup>/литр. Расход указан в 2 слоя, может меняться от способа нанесения и впитывающей способности основания.

### Информация по безопасности:

При нанесении краски из краскопульта, обязательно использовать респиратор и защитные очки.

Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкурировании.

При попадании в глаза, промыть их тёплой водой.

Контролируйте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания.

Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей.

После использования плотно закрывайте крышку банки.

### Условия хранения:

Хранить при температуре от +5°С до +35°С.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

### Срок годности:

2 года с даты производства, указанной на банке.

### Контактная информация:

ООО «Ланорс», Россия.  
<http://www.lanors.ru>  
Тел.: 8 (800) 707-40-36.

**Вопросы и пожелания отправляйте по адресу:** 107023, г. Москва, Барабанный пер., д.4, эт. 1, помещение V, Комната 1.