

# Rapid

## Описание:

Фактурная декоративная штукатурка на основе микромамо-ра, содержит армирующие целлюлозные волокна. Благодаря своей пластичности имитирует множество различных фактур: саман, камень и многие другие. Входящие в состав штукатурки целлюлозные волокна позволяют создавать особо прочные фактуры с крупным рельефом.

Материал наносится металлической кельмой равномерно толщиной от 1 до 10 миллиметров в зависимости от выраженности выбранной фактуры. Сразу после нанесения формируется рисунок поверхности. Придать цвет фактуре можно с помощью материала Phoenix. Так же декоративная штукатурка Rapid колеруется красителями на водной основе.



## Состав:

**Водно-акрилатная эмульсия, мраморный наполнитель, армирующие волокна, модифицирующие добавки.**

**Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.**

<b>Упаковка</b>	15 кг
<b>Плотность</b>	1,7 г/см <sup>3</sup>
<b>Кислотность</b>	РН 8,0-9,0
<b>Расход</b>	0,5 - 4 кг/м <sup>2</sup> , расход может меняться от способа нанесения и толщины слоя
<b>Время высыхания на касание</b>	2-4 часа
<b>Время полного высыхания</b>	48 часов
<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Хранение и транспортировка</b>	при температуре от +5 до +35°C. Не замораживать!
<b>Гарантийный срок хранения</b>	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре





Перед использованием декоративную штукатурку Rapid необходимо тщательно перемешать. Материал наносится с помощью нержавеющей кельмы. Предварительно рабочая поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения Basis Primer, а затем валиком наносится специальная кварцевая подложка Latex Primer F.

## Техника №1: Барашки



1 Нанесите материал Rapid металлической кельмой на небольшой участок поверхности. Сразу же формируйте рисунок круговыми разнонаправленными движениями.



2 После того как фактурный слой подсохнет (6-10 часов), его необходимо ошкурить наждачной бумагой средней зернистости.



3 После полного высыхания фактуры (12-24 ч.), валиком наносится слой неколерованного покрытия Phoenix. Для придания фактурной поверхности цвета, с помощью губки или варежки наносится колерованное покрытие Phoenix. Материал сразу же растушевывается круговыми движениями, работать необходимо быстро, постоянно обновляя край нанесенного материала.

## Техника №2: Камень



1 Нанесите материал Rapid металлической кельмой на небольшой участок поверхности. Сразу же формируйте рисунок имитирующий камень.



2 После того как фактурный слой подсохнет (10-14 часов), его необходимо ошкурить наждачной бумагой средней зернистости.



3 После полного высыхания фактуры (12-24 ч.), валиком наносится слой неколерованного покрытия Phoenix. Для придания фактурной поверхности цвета, с помощью губки или варежки наносится колерованное покрытие Phoenix. Материал сразу же растушевывается круговыми движениями, работать необходимо быстро, постоянно обновляя край нанесенного материала.

## Инструменты, используемые для создания фактур



шпатель металлический  
(кельма)



натуральная морская  
или синтетическая губка



малярный валик